



King Of Forest

King Of Forest

その風格と太い樹径から森の王と呼ばれる。

ギリシャ神話で神木とされ長命の象徴として崇められてきました。

木の精霊に敬意を払い長きに渡り人々の生活に欠かす事の出来ない物に加工されています。

巨木信仰は今も世界中に根付き人々を魅了しています。

選り抜かれた太い樹径のオークを挽いてフローリングに仕上げました。

『KING OF FOREST OAK』から KOFO と名付けました。

KOFO を代表する品目として 1820mm × 303mm × 4mm の厚挽き板一枚物を使用しております。

銘木屋としての拘りをお届けいたします。

豊富なカラーバリエーションでご対応いたします

【着色塗装は受注生産となりますので事前に納期のご確認をお願いいたします】

【着色塗装は天然木素地色・柵目の差で色合が異なるように見ることがあります】

■ 着色塗装参考例 ■



White Wash



Chestnut



Custard



River



Taupe



Stone




Honey



Cappuccino

Stand For Top Quality

持続可能森林の恵まれた土壌で育まれ樹齢高く選別された樹木からお届けします。



■寸法

- 303mm × 15mm (4mm + 11mm)
- 150mm × 15mm (3mm + 12mm)
- OTHER

■グレード

- セレクト
- ワイルド
- ミックス
- OTHER

■塗装

- UV
- OIL
- 無塗装
- OTHER

【天然木を使用している為、サンプルと素地色・柵目が異なります。】



KOFO を使った
施工画像を
ご覧いただけます

銘林複合フローリング

当商品は表面材に 1820mm×303mm×4mm / 1820mm×150mm×3mmの無垢厚挽き板一枚物を使用しております。

複合フローリングは無垢フローリングと比較すると膨張収縮が少ないですが、無垢フローリング同様の現場施工ご配慮をお願いします。グレードにより節、葉節、入皮、パテ処理等を含みます。

【施工前】

■施工前に傷等の不具合が無いかご確認ください。

■高温多湿及び水濡れにご注意ください。

また、倉庫及び建築現場での一時保管は室内保管・平置きにしてください。

(立掛け保管しますと反り曲がりの原因となります)

■施工後の床鳴り、腐食を防止するため、床下換気・下地材の乾燥状況及び平滑をご確認ください。

■当商品は 4mm / 3mmの無垢厚挽き板一枚物を使用しておりますので軽微な山反りが発生することがありますが施工張り込みにて馴染んでいきます。

■当商品はセレクトグレード / ワイルドグレード / ミックスグレードとなります。各グレード共、施工前に仮並べし色柄・節入り等、バランスを整えてください。

【施工張り込み】

■当商品は下地施工用（根太あり・根太なし）です。【直貼り施工不可】

下地材の大引きは 90mm角以上、根太 45mm角以上の乾燥材で根太ピッチ 303mm（根太あり）

下地材の大引きは 105mm角以上の乾燥材（根太なし）

（根太あり・根太なし）共に水平を出して施工してください。

根太ありは 12mm以上の耐水合板で必ず捨て張りをしてください。

根太なしは 24mm以上の耐水合板で必ず捨て張りをしてください。

また、根太あり・根太なし共に下地材と耐水合板の間に 0.1mm以上の防湿シートを敷き込んでください。

■耐水合板と複合フローリングの本実部分が重ならないようにしてください。

■複合フローリングの本実部分が根太上にくるようにしてください。

■施工は 38mm以上のスクリーニング、またはフロアステーブルとウレタン 1 液型樹脂系接着材を併用してください。

(白ボンド、水性ボンドは床鳴り・複合フローリング膨張の原因となりますので使用しないでください)

■本実の凸凹部分等、誤った場所への接着剤塗布は施工張り込み後の収縮・膨張の原因となりますのでご注意ください。

■施工張り込み時にスペーサーは不要ですが、きつく張り込み過ぎないように、ご注意ください。

【養生】

複合フローリング現場施工後、細かいチリ等を取り除いてください。その後、養生シート / 養生ボードでフローリング全面を覆って

ください。露出箇所がありますと日焼け等にて木斑の原因となります。また、養生テープ糊粘着でフローリング表面の塗装剥がれ、糊残りが生じますので直接の付着は控えてください。

【床暖房機器使用について】

床暖房機器使用については弊社営業担当から詳細を説明させていただきます。

施工要領をご確認いただき、ご購入及び施工をしてください。

各床暖房機器メーカー様で温度設定や温度上昇率が異なります。当商品に使用の際は下記項目にそっての使用に限ります。

■床暖房機器使用で熱源・乾燥により厳しい環境下となります。

表面材に無垢厚挽き板一枚物を使用しているため、収縮・膨張することがあります。

また床暖房機器使用において若干の床鳴りが発生する場合があります。

乾燥シーズン・多湿シーズンを数年繰り返す事でフローリングが環境下に馴染み、おおよそ元の状態に戻りますのでご了承ください。

■複合フローリング表面温度は 25℃を超えない温度設定をしてください。

また、速暖機能や急な温度上昇でのご使用は控えてください。

■過乾燥になりますと複合フローリングに不具合が発生する場合がありますので、床暖房機器使用時の室内湿度を 50%～60%に加湿にてご使用ください。

■複合フローリングと床暖房機器の間に 5.5mm以上の耐水合板を捨て張りし段差が無いようにしてください。複合フローリングが直に床暖房機器と接することは無いようにしてください。

■床暖房機器使用時、複合フローリングの上にラグや絨毯などのご使用は熱が籠り複合フローリングに不具合が発生することがありますので控えてください。

■施行後は床暖房機器設定温度を 20℃で設定し 60 時間以上の試運転を行ってください。

■床暖房機器以外の暖房機器（ヒーター、ストーブ等）をご使用時に温風、高熱が複合フローリングに直接当たらないようにしてください。

【経年変化】

天然木を使用しておりますので、年月が経つと共に色焼けや軽微なヒビ割れが現われる場合があります。

303mm×15mmはミックスグレードとなります。150mm×15mmはセレクトグレード / ワイルドグレードからお選びいただけます。



株式会社 銘林

<https://meirin-shinkiba.co.jp/>

